

Brildor S.L.

Av. Francisco Vitoria Laporta, 11

P.O. Box / Apdo. 29

E-03830 Muro del Alcoy

Alicante · Spain

www.brildor.com


General +34 966 516 572 / masterfil@brildor.comAdministración +34 966 544 153 / administracion@brildor.comFábrica +34 966 544 154 / fabrica@brildor.com

Fax +34 965 531 412

Ficha Técnica de Artículo

Marca / Artículo	Masterfil PR120	
Descripción	Poly-Poly: Filamento de PES de Alta Tenacidad recubierto de fibras de PES	
Código	01 16 1202 05	
Formato	5.000 (131,5 g/Ud aprox.)	m
Soporte y Embalaje	Cono ref. CO100 12 uds. en estuche ref. A2 6 estuches mod. A2 en caja ref. B2	
Título Nominal / Cabos	45/2	Ne
Título Efectivo Promedio	26,3 (CV <2,5%)	Tex
Torsión Final / Sentido	940 S	Tpm
Torsión Final / Sentido	970 Z	Tpm
Acabado	Lubricado	
Nudos	<= 1/ud (0,8/Kg) con splicer	
Tenacidad Fibra	49,0 (CV: 4,7%)	RKM
Resistencia Promedio	1.255 (CV<4%)	cN
Tenacidad	47,7 (CV<4%)	cN/Tex
Alargamiento	17,5	%
Classimat A3+B3+C3+D3	<3	/ 100.000 m
Classimat A1+B1+C1+D1	<20	/ 100.000 m

1. Los sistemas de medición han sido adaptados para tener en cuenta las propiedades específicas de los hilos de coser.
2. Los datos proporcionados están fundamentados en el conocimiento actual que se tiene del producto y provienen de tests propios o de ensayos realizados por nuestros proveedores.
3. Se recomienda al usuario final realizar ensayos preliminares antes de realizar un proceso industrial, con objeto de asegurar que el producto es adecuado para el fin que se pretende.



Masterfil y Brildor son marcas registradas de Brildor S.L.

Inscrita en el registro mercantil de Alicante, Tomo 960, Gral. Libro 400, Sección 2ª, Folio 162, Hoja 13.408, Inscripción 1ª. C.I.F. ES B03 308 681